

TECHNISCHES DATENBLATT

BACO® TISCHLERPLATTE STAB B1 SCHWER ENTFLAMMBAR

Stand: 09/2021



MITTELLAGE:	Fichte, STAB oder STÄBCHEN
DECKFURNIER:	HDF Homadur geliefert von der Firma Homanit (Dicke 3,0 mm)
ZERTIFIZIERUNG NACH EN 13501-1:	Ergebnis: C-s1, d0 (C=Brandschutzklasse, s1 = Rauch, d0=Tropfen)
ZERTIFIZIERUNG NACH B 3800:	Ergebnis: B1, Tr1, Q1 (B1=schwer brennbar, Tr1= nichttropfend, Q1=normalqualmend)
VERLEIMUNG:	IF 20, E 0,5 nach ChemVerbotsV v. 1.1.2020
STÄRKE:	13 – 40 mm
GEWICHT:	480 kg/m ³
FORMAT:	5200 × 2070 mm und 5600 × 2070 mm Andere Abmessungen auf Anfrage
HOLZFEUCHTE:	8 – 12 %
STÄRKENTOLERANZ:	+ 0,2 mm, - 0,6 mm
LÄNGENTOLERANZ:	± 2 mm/m
BREITENTOLERANZ:	± 5 mm/m
TOLERANZ RECHTWINKLIGKEIT:	1 mm/m
ZERTIFIZIERUNG:	PEFC controlled sources / 100 % PEFC

PRÜFWERT MIT FROMAGERFURNIER UND ALBASIAMITTELLAGE

STÄRKE	DICHTE	E-MODUL LÄNGS	E-MODUL QUER	BIEGEFESTIGKEIT LÄNGS	BIEGEFESTIGKEIT QUER
MM	KG/M ³	N/MM ²	N/MM ²	N/MM ²	N/MM ²
19	–	–	–	–	–

- Die angegebenen Werte sind Durchschnittswerte, bezogen auf die Faserrichtung der Mittellage.
- Die Angaben zu Gewicht und Eigenschaften können variieren.
- Natürliche Schwankungen des Rohstoffes Holz können die Werte beeinflussen.

VIelfÄLTIGE ANWENDUNGEN

HS Baco Panels bietet für jede Anwendung die am besten geeignete Tischlerplatte.

Eine breite Palette von Oberflächen und Kernen sorgt für verschiedene Alternativen.

Zusätzlich entwickeln wir gemeinsam mit unseren Kunden Lösungen, die ihren individuellen Anforderungen entsprechen.

BESONDERE VORTEILE

- Hohe Stabilität und Feuchtigkeitsbeständigkeit
- Hohe Biegefestigkeit
- Geringes Gewicht
- Hohe Schraubenauszugsfestigkeit
- Leichte Verarbeitung

HOHE QUALITÄT

Hochwertiges Rohmaterial und die langjährige Erfahrung unseres Teams sind die Basis für die hervorragende Qualität unserer Tischlerplatten. Kontinuierliche Qualitätskontrollen sorgen für stabile Standards. Das gesamte Holz, das von HS Baco Panels verarbeitet wird, stammt aus PEFC™-kontrollierten Quellen.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN STEHEN WIR GERNE ZUR VERFÜGUNG +49 (0) 7502 940 83 -0.



BROSZEIT

BROSZEIT GMBH PRODUCTION AND IMPORT • Am Föhrenried 7 • D-88255 Baidt-Schachen • info@broszeit-group.com

