

TECHNISCHES DATENBLATT

BACO® TISCHLERPLATTE STAB LEICHT MIT SCHÄLFURNIER 3-FACH

Stand: 09/2021



MITTELLAGE:	Albasia
DECKFURNIER:	Fromager (Standard), HDF-/MDF- oder Spandeck
FURNIERARTEN:	Fromage, Pappel, Buche
VERLEIMUNG:	IF 20, E 0,5 nach ChemVerbotsV v. 1.1.2020
EMISSIONSKLASSE:	E1; E0 auf Anfrage
STÄRKE:	13 mm – 50 mm
GEWICHT:	360 kg/m ³
FORMAT:	2070 x 2600/2800/5200 mm andere Abmessungen auf Anfrage
MAX. PRESSFORMAT:	2070 x 6300 mm
HOLZFEUCHTE:	8 – 12 %
STÄRKENTOLERANZ:	+ 0,2 mm, - 0,6 mm
BREITEN- UND LÄNGENTOLERANZ:	± 2 mm/m
TOLERANZ RECHTWINKLIGKEIT:	1 mm/m
ZERTIFIZIERUNG:	PEFC controlled sources / 100% PEFC auf Anfrage

PRÜFWERT MIT FROMAGERFURNIER UND ALBASIA-MITTELLAGE

STÄRKE	DICHTE	E-MODUL LÄNGS	E-MODUL QUER	BIEGEFESTIGKEIT LÄNGS	BIEGEFESTIGKEIT QUER
MM	KG/M ³	N/MM ²	N/MM ²	N/MM ²	N/MM ²
13	360	3600	3600	24	30
16	360	3600	3600	28	30
19	340	4200	4200	29	28
22	340	4500	4500	35	26
25	320	4800	4800	38	25
38	-	-	-	-	-
50	-	-	-	-	-

- Die angegebenen Werte sind Durchschnittswerte, bezogen auf die Faserrichtung der Mittellage.
- Die Angaben zu Gewicht und Eigenschaften können variieren.
- Natürliche Schwankungen des Rohstoffes Holz können die Werte beeinflussen.

VIELFÄLTIGE ANWENDUNGEN

HS Baco Panels bietet für jede Anwendung die am besten geeignete Tischlerplatte.

Eine breite Palette von Oberflächen und Kernen sorgt für verschiedene Alternativen.

Zusätzlich entwickeln wir gemeinsam mit unseren Kunden Lösungen, die ihren individuellen Anforderungen entsprechen.

BESONDERE VORTEILE

- Hohe Stabilität und Feuchtigkeitsbeständigkeit
- Hohe Biegefestigkeit
- Geringes Gewicht
- Hohe Schraubenauszugsfestigkeit
- Leichte Verarbeitung

HOHE QUALITÄT

Hochwertiges Rohmaterial und die langjährige Erfahrung unseres Teams sind die Basis für die hervorragende Qualität unserer Tischlerplatten.

Kontinuierliche Qualitätskontrollen sorgen für stabile Standards.

Das gesamte Holz, das von HS Baco Panels verarbeitet wird, stammt aus PEFC™-kontrollierten Quellen.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN STEHEN WIR GERNE ZUR VERFÜGUNG +49 (0) 7502 940 83 -0.