

TECHNISCHES DATENBLATT

BACO® TISCHLERPLATTE STAB NADELHOLZ MIT SPAN DECK 3-FACH

Stand: 09/2021



MITTELLAGE:	Fichte / Kiefer / Pappel
DECKFURNIER:	Dünnspon in verschiedenen Stärken
VERLEIMUNG:	IF 20, E 0,5 nach ChemVerbotsV v. 1.1.2020
EMISSIONSKLASSE:	E1; E0 auf Anfrage
STÄRKE:	13 mm – 38 mm
GEWICHT:	480 kg/m ³
FORMAT:	5200/2600 x 2070 mm
MAX. PRESSFORMAT:	6300 x 2200mm
HOLZFEUCHTE:	8 – 12 %
STÄRKENTOLERANZ:	0,2 mm, – 0,6 mm
BREITEN- UND LÄNGENTOLERANZ:	± 2 mm/m
TOLERANZ RECHTWINKLIGKEIT:	1 mm/m
ZERTIFIZIERUNG:	PEFC controlled sources / 100 % PEFC auf Anfrage

PRÜFWERT MIT SPAN-DECK UND NADELHOLZMITTELLAGE

STÄRKE	E-MODUL LÄNGS	E-MODUL QUER	BIEGEFESTIGKEIT LÄNGS	BIEGEFESTIGKEIT QUER
MM	N/MM ²	N/MM ²	N/MM ²	N/MM ²
16	1400	4700	9	35
19	1400	4500	8	35
22	1400	4500	8	35
25	1400	4500	8	35

- Die angegebenen Werte sind Durchschnittswerte, bezogen auf die Faserrichtung der Mittellage.
- Die Angaben zu Gewicht und Eigenschaften können variieren.
- Natürliche Schwankungen des Rohstoffes Holz können die Werte beeinflussen.

VIELFÄLTIGE ANWENDUNGEN

HS Baco Panels bietet für jede Anwendung die am besten geeignete Tischlerplatte.

Eine breite Palette von Oberflächen und Kernen sorgt für verschiedene Alternativen.

Zusätzlich entwickeln wir gemeinsam mit unseren Kunden Lösungen, die ihren individuellen Anforderungen entsprechen.

BESONDERE VORTEILE

- Hohe Stabilität und Feuchtigkeitsbeständigkeit
- Hohe Biegefestigkeit
- Geringes Gewicht
- Hohe Schraubenauszugsfestigkeit
- Leichte Verarbeitung

HOHE QUALITÄT

Hochwertiges Rohmaterial und die langjährige Erfahrung unseres Teams sind die Basis für die hervorragende Qualität unserer Tischlerplatten.

Kontinuierliche Qualitätskontrollen sorgen für stabile Standards.

Das gesamte Holz, das von HS Baco Panels verarbeitet wird, stammt aus PEFC™-kontrollierten Quellen.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN STEHEN WIR GERNE ZUR VERFÜGUNG +49 (0) 7502 940 83 -0.