

## TECHNISCHES DATENBLATT

### BACO® TISCHLERPLATTE STAB SPAN MELAMIN EGGER 3-FACH

Stand: 09/2021



<b>MITTELLAGE:</b>	Fichte
<b>DECKFURNIER:</b>	4 mm Span oder HDF, Melamin beschichtet
<b>OBERFLÄCHE:</b>	auf Anfrage
<b>VERLEIMUNG:</b>	IF 20 / AW 100 auf Anfrage
<b>EMMISSIONSKLASSE :</b>	E1 / E0 auf Anfrage
<b>STÄRKE:</b>	16 mm – 30 mm, weitere Stärken auf Anfrage
<b>GEWICHT:</b>	560 kg/m <sup>3</sup>
<b>FORMAT:</b>	5600 / 5200 / 2800 / 2600 x 2070 mm
<b>MAX. PRESSFORMAT:</b>	5600 x 2070 mm
<b>HOLZFEUCHTE:</b>	8 – 12 %
<b>STÄRKENTOLERANZ:</b>	+ 0,2 mm, - 0,6 mm
<b>LÄNGENTOLERANZ:</b>	± 2 mm/m
<b>BREITENTOLERANZ:</b>	± 5 mm/m
<b>TOLERANZ RECHTWINKLIGKEIT:</b>	1 mm/m
<b>ZERTIFIZIERUNG:</b>	PEFC controlled sources / 100 % PEFC auf Anfrage

### PRÜFWERT MIT SPAN DECK MELAMIN UND NADELHOLZMITTELLAGE

STÄRKE	E-MODUL LÄNGS	E-MODUL QUER	BIEGEFESTIGKEIT LÄNGS	BIEGEFESTIGKEIT QUER
MM	N/MM <sup>2</sup>	N/MM <sup>2</sup>	N/MM <sup>2</sup>	N/MM <sup>2</sup>
19	2715	5715	15	33

- Die angegebenen Werte sind Durchschnittswerte, bezogen auf die Faserrichtung der Mittellage.
- Die Angaben zu Gewicht und Eigenschaften können variieren.
- Natürliche Schwankungen des Rohstoffes Holz können die Werte beeinflussen.

#### VIELFÄLTIGE ANWENDUNGEN

HS Baco Panels bietet für jede Anwendung die am besten geeignete Tischlerplatte.

Eine breite Palette von Oberflächen und Kernen sorgt für verschiedene Alternativen.

Zusätzlich entwickeln wir gemeinsam mit unseren Kunden Lösungen, die ihren individuellen Anforderungen entsprechen.

#### BESONDERE VORTEILE

- Hohe Stabilität und Feuchtigkeitsbeständigkeit
- Hohe Biegefestigkeit
- Geringes Gewicht
- Hohe Schraubenauszugsfestigkeit
- Leichte Verarbeitung

#### HOHE QUALITÄT

Hochwertiges Rohmaterial und die langjährige Erfahrung unseres Teams sind die Basis für die hervorragende Qualität unserer Tischlerplatten.

Kontinuierliche Qualitätskontrollen sorgen für stabile Standards.

Das gesamte Holz, das von HS Baco Panels verarbeitet wird, stammt aus PEFC™-kontrollierten Quellen.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN STEHEN WIR GERNE ZUR VERFÜGUNG +49 (0) 7502 940 83 -0.