



Fibrofit[®] MR Paint

Anstrichfertige, feuchtigkeitsabweisende
und leichte MDF-Platte mit Lackträgerfolie

Fibrofit MR Paint ist eine feuchtigkeitsabweisende, leichte MDF-Platte mit hervorragend fräsbarem Kern. Die Platte ist an zwei Seiten mit einer hochwertigen Lackträgerfolie versehen und kann somit ohne Vorbehandlung gestrichen oder mit lösemittel- oder wasserbasiertem Lack lackiert werden. Die Platten können in der Serviceklasse 2 (feuchte Umgebung) und innerhalb der Gefährdungsklassen 1 und 2 von Norm EN 335-3 eingesetzt werden.

Anwendungen

- Anstrichfertig

Eigenschaften



L-MDF.H



Feuchtigkeitsabweisend



Laminiert



Fibrofit[®] MR Paint

Anwendungen

Fibrofit MR Paint bietet dank seiner starken technischen Qualitäten und der einfachen Verarbeitung viele Anwendungsmöglichkeiten in der Möbelindustrie sowie in den Innenarchitektur. Diese Platte erfährt unter dem Einfluss von Luftfeuchtigkeit nur eine minimale Ausdehnung und Quellung und eignet sich damit zur allgemeinen, nicht tragenden Verwendung in feuchten Räumen, wie z. B. in Küche und Badezimmer.

Fibrofit MR Paint steht für eine Platte, die ohne Vorbehandlung in einer Endfarbe nach Wahl ausgeführt werden kann. Außerdem gewährleistet die Fibrofit MR Paint-Platte eine hervorragende Haftung: weniger Schichten führen zu einem perfekten Ergebnis und zu einer gleichmäßigen FarbabSORption.

Technische Spezifikationen

Allgemeine Merkmale + Norm	Einheit	Durchschnittswerte
Dicke nach EN 324-1	mm	18
Technische Merkmale + Norm		5/95 Perzentilwerte
Biegefestigkeit nach EN 310	N/mm ²	18
Elastizitätsmodul nach EN 310	N/mm ²	1600
Zugfestigkeit nach EN 319	N/mm ²	0,45
Quellung/24h nach EN 317	%	13
Zugfestigkeit nach Zyklus nach EN 321 Option 1	N/mm ²	0,2
Quellung/24h nach Zyklus nach EN 321 Option 1	%	15

Fibrofit MR Paint erfüllt die allgemeinen Anforderungen und fällt unter die Formaldehydklasse E1 aus Tabelle 1 in Norm EN 622-1.

Verfügbare Maße und Dicken

Fibrofit MR Paint ist auf Anfrage verfügbar und kann nach Rücksprache mit uns produziert werden. Bei Fragen zu den technischen Möglichkeiten anderer Dicken und Maße sowie zu Mindestabnahmen kontaktieren Sie bitte unser Verkaufsteam oder senden Sie eine E-Mail an info.panels@unilin.com.

Zertifikate

UNILIN Panels engagiert sich sehr aktiv für nachhaltige Forstwirtschaft. Fibrofit MR Paint ist darum auf Anfrage mit PEFC- und FSC-Labels erhältlich.

